# ДИПГРУНТ ОВ STABILIZING PRIMER

**Описание**:
готовый к применению бесцветный фиксирующий состав на основе акрилатной смоляной дисперсии в воде. Не содержит растворителей. Предназначен для пудровых и сильно впитывающих поверхностей. Для внутреннего пользования

**Свойства:**
- не содержит растворителей
- без запаха
- глубоко проникает в поверхность
- улучшает адгезию с верхним слоем
- повышает экономичность следующих слоев
- паропроницаемая
- быстро сохнет

**Цвет:**
прозрачно-молочный

**Подходящие поверхности:**
цемент, бетон, кирпичная кладка, штукатурка и т.д.

**Нанесение:**
перед работой хорошо перемешать. Наносить не разбавляя шерстяным роликом или кистью в один слой

**Расход:**
около 1 л на 6 - 10 м²

**Упаковка:**
2,5 л

**Время высыхания:**
при t +23°C и влажности 65% - 1 час. Повторный слой можно наносить через 4 часа

**Система нанесения**

**Подготовка оснований**:
поверхность должна быть ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели и трещины должны быть замазаны. Отстающие слои удалить или восстановить

**Поверхности пудровые, пористые или с высокой степенью впитываемости**:
тщательно промыть водой и просушить. Нанести СПС Дипгрунт ОВ, затем обработать поверхность грунтовкой СПС Форкварц

**Не стойкие к воде слои краски (побелка):**
максимально смыть старую краску водой. Обработать СПС Дипгрунт ОВ, а затем с СПС Форкварц

**Технические данные**

**Связующее:**
акриловая дисперсия

**Растворитель**:
вода

**Твердые компоненты:**
12 % объёма

**Удельный вес**:
около 1,0

**Плотность:**
1,0 кг/м³

**Показатель pH**:
8 - 9

**Содержание ЛОС:**
<10 г/л

**Горючесть**:
не огнеопасно

**Вязкость:**
слегка вязкая жидкость

**Уровень глянца**:
глянцевый

**Горючесть**:
не огнеопасно

**Класс опасности**:
нет

**Инструкции по очистке**:
вода и мыло

**Хранение:**
Минимально 12 месяцев в плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, при температуре выше 0 °C.
**Не подвергать замерзанию!**

**Общее**

**Внимание:**
не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +8 °C. Не наносить в условиях дождя, снега или при прямых солнечных лучах.
Новой зацементированной поверхности дать затвердеть минимум 6 недель.
Проветривать помещение как во время работы, так и после.
Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать попадания на кожу или глаза.
В случае попадания во внутрь или глаза обратиться к врачу.
Остатки выбрасываются в химический отвал