# ШПАХТЕЛЬПУТЦ GRAIN PLASTER

**Описание**:
готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка с равномерной крошкообразной структурой на основе акрилатной смоляной дисперсии.
Размер фракций:
супер мелкий – 0,5-1,0 мм
1,2 мм
мелкий – 1,2 -1,5 мм
средний – 1,5-2,5 мм
Для внутреннего и наружного использования

**Свойства:**
- на водной основе
- долговечная
- противоударная
- отличная адгезия
- паропроницаемая
- моющаяся

**Цвет:**
белый. Колеруется в другие цвета универсальными колорантами. При нанесении колерованного финишного покрытия грунтовку необходимо колеровать в тот же цвет

**Подходящие основания:**
бетон, гипсокартонные плиты, зашкуренные поверхности, голубая, белая штукатурки, листовой материал и т.д.

**Расход:**
супер мелкий - 2,1 кг/м²
1,2 мм - 2,2-2,4 кг/м²
мелкий - 3,0 кг/м²
средний – 4,0 кг/м²

**Время высыхания:**
при тем 23 °C и относительной влажности 65% около 6 часов. Окончательно затвердевает в течение нескольких дней в зависимости от окружающих условий

**Нанесение:**
Хорошо перемешать и немного разбавить водой (максимум на 5 %). Равномерно нанести на поверхность на толщину крошки с помощью кельмы из нержавеющей стали. Далее, с помощью пластмассовой кельмы придать поверхности структуру. Можно использовать метод напыления, при этом структура будет получаться более рельефной.

## Система нанесения

**Подготовка поверхности**:
Поверхность должна быть ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны. Отстающие или нестабильные слои удалить или восстановить. При наружном использовании удалить мох, плесень и т.д.

**Новая штукатурка:**
при применении внутри помещения обработать поверхность СПС Хехгрунт или СПС Форкварц. При наружном использовании грунтовать только неразбавленным СПС Форкварц

**Существующая (старая) штукатурка:**
тщательно промыть водой и обезжирить. Дать высохнуть. Затем грунтовать СПС Форкварц

**Сыпучие основания**:
основательно очистить водой и дать высохнуть. Предварительно обработать фиксирующим составом СПС Дипгрунт ОВ,
а затем СПС Форкварц

**Поверхности, не стойкие к воде (побелка):**
максимально смыть старую краску водой. Обработать с помощью СПС Дипгрунт ОВ, а затем СПС Форкварц

**Бетон:**
очистить поверхность с помощью щетки. Затем обработать СПС Форкварц

**Газо-пенобетон**:
предварительно обработать грунтом, уменьшающим впитываемость СПС Грондермидл, затем нанести слой штукатурки. После высыхания СПС Хехтгрунт или СПС Форкварц

**Гипсокартонные плиты**:
швы заклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать высохнуть, затем обработать СПС Форкварц

**Древесноволокнистые плиты (МДФ, ДВП, ДСП):**
освободить от пыли. Обработать изолирующей грунтовкой СПС Изотек, а затем нанести СПС Форкварц

**Окрашенные поверхности в хорошем состоянии:**
очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть. Глянцевые слои ошкурить, затем удалить слой пыли, после чего обработать СПС Форкварц

**Загрязненная поверхность (сажа, сырость, никотин, ржавчина ):**
промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем изолировать пятно СПС Изотек, после чего нанести СПС Форкварц

## Технические данные

**Связующее:**
акрилатная смоляная дисперсия

**Пигменты:**
рутил (модификация) двуокиси титана, наполнители, кварцевая крошка

**Растворитель/Разбавитель:**
вода

**Твердые компоненты:**
86% массы

**Удельный вес:**
1,99

**Показатель pH** :
8 – 9

**Плотность:**
1,95 ± 0,05

**Горючесть:**
не огнеопасно

**Содержание ЛОС:**
<40 г/л

**Вязкость:**
вязкая жидкость

**Уровень глянца:**
матовый

**Уровень опасности:**
нет

**Инструкции по очистке инструмента:**
вода и мыло

**Особенности:**
при необходимости перекрашивается любой акриловой краской

**Хранение:**
Минимально 12 месяцев в хорошо закрытой упаковке, в прохладном месте при t выше 0 °C.
**Не подвергать замораживанию!**

## Общее

**Внимание:**
не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +8 °C. Не наносить в условиях дождя, снега или при прямых солнечных лучах. Новой зацементированной поверхности дать затвердеть минимум 6 недель.
Из-за использования натуральных компонентов возможны небольшие отклонения в цвете, поэтому ведра из разных партий нужно сначала смешать друг с другом, а затем начать работу.
Работать «мокрое в мокрое».
Проветривать помещение как во время работы, так и после.
Покрытие, выполненное на акриловой основе, набирает свои эксплуатационные свойства не сразу, а в течение некоторого времени: от 2-х недель до месяца в зависимости от температуры и влажности воздуха. В этот период покрытие желательно не подвергать механическим воздействиям.
Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать попадания на кожу или глаза.
В случае попадания во внутрь или глаза обратиться к врачу.
Остатки выбрасываются в химический отвал