

**Описание:**

готовая к применению краска для стен и потолков на основе акрилатной смоляной дисперсии в воде с эффектом «металлик». Подходит под все типы поверхностей, включая стеклообои и декоративные пластыри. Для внутреннего применения

**Свойства:**

- хорошая укрывающая способность
- паропроницаемая
- водорастворимая
- устойчива к истиранию
- образует оригинальное финишное покрытие

**Цвет:**

колеруется, а также поставляется в выбранном цвете (40 базовых цветов)

**Подходящие основания:**

цемент, штукатурка, кирпич, гипсовые плиты, гипсокартон, стеклообои и т.д.

**Расход:**

1л на 9 м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности

**Упаковка:**

железные банки по 1,0 и 2,5 л

**Время высыхания:**

при t +23°C и относительной влажности 65% 2 часа на пыль. Повторная окраска через 4-6 часов

**Нанесение:**

хорошо размешать перед использованием. Нанести 1-2 слоя при помощи блочной кисти, мехового ролика или безвоздушным напылением

**Система нанесения****Подготовка оснований:**

поверхность должна быть ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть заделаны. Отстающие или нестабильные слои удалить

**Новая штукатурка:**

предварительно обработать фиксирующим составом СПС Дипгрунт или разбавленной СПС Архитекс Меджик

**Существующая штукатурка:**

очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть

**Сыпучие основания:**

основательно очистить водой, дать высохнуть. Обработать с помощью СПС Дипгрунт ОВ

**Смывающиеся поверхности****(побелка):**

тщательно промыть, затем обработать с СПС Дипгрунт

**Бетон:**

удалить пудровый налет с помощью щетки

**Гипсокартонные плиты:**

швы заклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать высохнуть, затем обработать СПС Хехтгрунт или разбавленной СПС Архитекс Меджик

**Древесноволокнистые плиты (МДФ, ДВП)**

гладкие плиты ошкурить и освободить от пыли. Изолировать СПС Изотек

**Стойкие слои краски:**

очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть. Глянцевые слои ошкурить, а затем удалить слой пыли

**Загрязненная поверхность (сажа, сырость, никотин, ржавчина):**

промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем промыть и изолировать с СПС Изотек

**Пено-ячеистый бетон:**

загрунтовать грунтовкой для пористых поверхностей СПС Грондермидл. Далее нанести слой штукатурки, затем слой фиксирующего состава СПС Дипгрунт или разбавленной Архитекс Меджик. Дать высохнуть

**Технические данные****Связующее:**

акрилатная смоляная дисперсия

**Пигменты:**

алюминиевые хлопья и минеральные наполнители

**Растворитель/Разбавитель:**

вода

**ПВХ:**

14%

**Твердые компоненты:**

19% массы

**Плотность:**

1,0- 1,05 кг/м<sup>3</sup>

**Показатель pH:**

8 – 9

**Содержание ЛОС:**

<30 г/л

**Вязкость:**

LC 3:4.0 PaS  
Вязкая жидкость

**Горючесть:**

не огнеопасно

**Мелкость дробления:**

25 микрон  
ISO-787-7 и DIN EN 13300: мелкая

**Степень блеска:**

ISO-2813 и DIN EN 13300:  
60°/43% , 85°/54%

**Инструкции по очистке инструмента:**

вода и мыло

**Устойчивость к влажному истиранию:**

ISO-11998 и DIN EN 13300:  
Class 2

**Хранение:**

Минимально 12 месяцев в плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, при температуре выше 0 °C.

**Не подвергать заморозанию!****Общее****Внимание:**

Не использовать при t воздуха и поверхности ниже +8°C. Не наносить в условиях дождя, снега или прямых солнечных лучах. Вновь зацементированным основаниям дать затвердеть не менее 6 недель. Работать «мокрое в мокрое». Покрытие, выполненное водо-дисперсионной краской на акриловой основе, набирает свои эксплуатационные свойства не сразу, а в течение некоторого времени - от двух недель до месяца в зависимости от температуры и влажности воздуха. В этот период его желательно не подвергать механическим воздействиям. Во время работы и после проветривать помещение. Избегать попадания на кожу или глаза. В случае попадания во внутрь или глаза обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.