

**Описание:**

готовая к применению грунтовка белого цвета на основе акрилатной смоляной дисперсии в воде с мелким кварцевым зерном под все декоративные штукатурки.
Для внутреннего и наружного использования

Свойства

- прекрасная адгезия
- хорошая укрывистость
- глубоко проникает в поверхность
- уменьшается впитываемость основания
- устраняет разницу в цвете
- способствует созданию оптимальной адгезии отделочного слоя
- паропроницаемая
- атмосферостойкая
- противостоит воздействию щелочей

Цвет:

белый. Колеруется универсальными колорантами. При нанесении колерованного финишного покрытия грунтовке необходимо придать тот же цвет

Подходящие поверхности:

гипсокартонные плиты, бетон, штукатурка, гладкие слои краски, окрашенные и зацементированные поверхности. Так же используется как грунтовочный слой перед нанесением латексных красок при фасадных работах

Нанесение:

перед работой хорошо перемешать. При использовании внутри в зависимости от основания разбавить максимум на 10% водой. При наружном использовании не разбавлять. Нанести роликом или блочной кистью

Расход:

около 1 л на 4-5 м²

Упаковка:

пластиковые ведра по 4л, 10 л

Время высыхания:

при t +23 °C и влажности воздуха 65% около 4 часов. Можно наносить штукатурку через 18 часов

Система нанесения**Подготовка оснований:**

поверхность должна быть ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны. Отстающие слои удалить или восстановить. При наружном использовании удалить мох, плесень и т.д.

Новая штукатурка:

Обработать СПС Форстрайк вит

Существующая (старая) штукатурка:

промыть водой, обезжирить, а затем обработать СПС Форстрайк вит

Сыпучие поверхности:

промыть, просушить. Сначала обработать поверхность фиксирующим составом СПС Дипгрунт, затем СПС Форстрайк Вит

Не стойкие к воде слои краски (побелка):

максимально смыть старую краску водой. Обработать СПС Дипгрунт, а затем СПС Форстрайк Вит

Бетон:

Тщательно очистить поверхность щеткой, затем обработать СПС Форстрайк Вит

Газобетон, пенобетон:

обработать поверхность грунтовкой, уменьшающей впитываемость СПС Грондермидл, дать высохнуть и затем нанести СПС Форстрайк Вит

Гипсокартонные панели:

швы заделать штукатурной лентой и специальным наполнителем. Просушить, нанести СПС Форстрайк Вит

Древесноволокнистая плита (МДФ, ДВП, ДСП):

удалить с поверхности пыль, изолировать с СПС Изотек, после чего нанести СПС Форстрайк Вит

Стойкие слои краски:

поверхность промыть и прошкурить, удалить пыль, а затем обработать СПС Форстрайк Вит

Загрязненная поверхность (сажа, протечки, никотин, ржавчина):

промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем изолировать пятно СПС Изотек, после чего обработать СПС Форстрайк Вит

Технические данные**Связующее:**

акрилатная дисперсия

Пигменты:

рутил (модификация) двуокиси титана, наполнители

Растворитель/Разбавитель:

вода

ПВХ:

61%

Твердые компоненты:

58% массы

Удельный вес:

около 1,46

Плотность:

1,4 -1,5 кг/м³

Показатель pH:

8 - 9

Содержание ЛОС:

≤15 г/л

Горючесть:

не огнеопасно

Вязкость:

7,5 - 8,0 LC3
вязкая жидкость

Уровень глянца:

матовый

Степень опасности:

нет

Инструкции по очистке инструмента:

вода и мыло

Хранение:

минимально 12 месяцев в плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, при температуре выше 0 °C.

Не подвергать заморозанию!**Общее:****Внимание:**

не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +8 °C. Не наносить в условиях дождя, снега или при прямых солнечных лучах. Новой зацементированной поверхности дать затвердеть минимум 6 недель. Из-за использования натуральных компонентов возможны небольшие отклонения в цвете, поэтому ведра из разных партий нужно сначала смешать друг с другом, а затем начать работу. Проветривать помещение как во время работы, так и после. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу или глаза. В случае попадания во внутрь или глаза обратиться к врачу. Остатки выбрасываются в химический отвал