Описание:
готовая к применению пастообразная декоративная штукатурка на основе дисперсии акрилатных смол в воде с различными вариантами текстур. Для внутреннего и наружного использования

Свойства:
- долговечная
- атмосфероустойчивая
- противоударная
- с отличной адгезией
- паропроницаемая

Цвет:
белый. Колеруется в пастельные цвета универсальными колорантами. При нанесении колерованной штукатурки необходимо использовать грунтовку, колерованную в тот же цвет

Подходящие основания:
бетон, гипсокартонные плиты, оштукатуренные поверхности, голубая, белая штукатурки, листовой материал и т.д.

Расход:
1-3 кг/м² в зависимости от желаемой текстуры поверхности

Время высыхания:
при температуре +23 °C и относительной влажности 65% около 6 часов. Окончательно затвердевает за несколько дней в зависимости от окружающих условий

Нанесение:
хорошо перемешать. Если требуется, немного разбавить водой (максимально 5 %). Равномерно нанести на поверхность с помощью валика или кельмы из нержавеющей стали. Сразу же начать структурировать с помощью структурного ролика. В зависимости от требуемой текстуры поверхности можно использовать также кисть, шпательный нож или гладкий ролик.

Система нанесения

Подготовка поверхности:
поверхность должна быть ровной, сухой, чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны. Отстающие или нестабильные слои удалить или восстановить. При наружном использовании удалить мох, плесень и т.д.

Новая штукатурка:
при применении внутри помещения обработать поверхность грунтовкой СПС Хехтгрунт или СПС Форкварц. При наружном использовании грунтовать всегда СПС Форкварц

Существующая (старая) штукатурка:
тщательно промыть водой и обезжирить. Дать высохнуть. Затем загрунтовать СПС Форкварц

Сыпучие основания:
основательно очистить водой и дать высохнуть. Предварительно обработать фиксирующим составом СПС Дипгрунт ОВ, а затем грунтовкой СПС Форкварц

Поверхности, не стойкие к воде (побелка): основательно промыть поверхность, затем обработать СПС Дипгрунт, далее обработать СПС Форкварц

Бетон:
очистить поверхность с помощью щетки. Затем обработать СПС Форкварц

Газобетон, пенобетон:
предварительно обработать СПС грунтовкой СПС Грондермидл, уменьшающим впитываемость, затем нанести слой штукатурки. После высыхания обработать грунтовкой СПС Хехтгрунт или СПС Форкварц

Гипсокартонные плиты:
швы заклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать высохнуть, затем обработать СПС Форкварц

Древесноволокнистые плиты (МДФ, ДВП, ДСП):
освободить от пыли. Изолировать грунтовкой СПС Изотек, а затем нанести СПС Форкварц

Окрашенные поверхности в хорошем состоянии:
очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть. Глянцевые слои ошкурить, а затем удалить слой пыли, после чего обработать СПС Форкварц

Загрязненная поверхность (сажа, сырость, никотин, ржавчина):
промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем изолировать пятно СПС Изотек, после чего нанести СПС Форкварц

Технические данные

Связующее:
акрилатная смоляная дисперсия

Пигменты :
рутил (модификация) двуокиси титана, карбонат кальция

Растворитель/Разбавитель:
вода

Твердые компоненты:
83% массы

Удельный вес:
Около 2,04

Показатель pH:
8 – 9

Плотность:
1,5 - 1,65

Вязкость:
350 - 400 Poise Brookfield Sp7/50Rpm
Вязкая жидкость

Содержание ЛОС:
≤25 г/л

Уровень глянца:
матовый

Класс опасности:
нет. Не огнеопасно

Инструкции по чистке инструмента:
вода и мыло

Особенности:
при необходимости перекрашивается обычной водоэмульсионной краской краской

Хранение:
Минимально 12 месяцев в хорошо закрытой упаковке, в прохладном месте при температуре выше
0 °C.
Не подвергать замерзанию!

Общее

Внимание:
не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +8 °C. Не наносить в условиях дождя, снега или при прямых солнечных лучах.
Новой зацементированной поверхности дать затвердеть минимум 6 недель.
Из-за использования натуральных компонентов возможны небольшие отклонения в цвете, поэтому ведра из разных партий нужно сначала смешать друг с другом, а затем начать работу.
Работать «мокрое в мокрое».
Проветривать помещение как во время работы, так и после.
Покрытие, выполненное на акриловой основе, набирает свои эксплуатационные свойства не сразу, а в течение некоторого времени: от 2-х недель до месяца в зависимости от температуры и влажности воздуха. В этот период покрытие желательно не подвергать механическим воздействиям.
Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать попадания на кожу или глаза. В случае попадания во внутрь или глаза обратиться к врачу.
Остатки выбрасываются в химический отвал