Описание:
готовая к применению пастообразная текстурная штукатурка с крошкообразной структурой, образующей мелкие бороздки, на основе акрилатной смоляной дисперсии в воде. Фракции: мелкая и средняя. Для внутреннего и наружного использования.

Свойства:
- водная основа
- отличная адгезия
- противоударная
- атмосфероустойчивая
- моющаяся
- паропроницаемая

Цвет:
белый. Колеруется универсальными колорантами. При нанесении колерованной штукатурки необходимо колеровать грунтовку в тот же цвет

Подходящие основания:
бетон, гипсовые панели, ошкуренные поверхности, белая, голубая штукатурки,
и т.д.

Расход:
Мелкая: около 2,5 кг/м²
Средняя: около 3,0 кг/м²

Упаковка:
пластиковые ведра по 15 кг

Время высыхания:
при температуре +23ºС и относительной влажности 65% около 6 часов. Окончательно затвердевает через несколько дней

Нанесение:
хорошо перемешать и немного разбавить водой (максимально на 3 %). Равномерно нанести на поверхность на толщину самой большой крошки с помощью кельмы из нержавеющей стали. Далее, с помощью пластмассовой кельмы придать поверхности структуру равномерными круговыми движениями. Можно использовать метод напыления, при этом структура будет получаться более рельефной

Система нанесения

Подготовка поверхности:
поверхность должна быть ровной, сухой , чистой и обезжиренной. Щели, трещины должны быть замазаны. Отстающие или нестабильные слои удалить. При наружном использовании удалить мох, плесень и т.д.

Новая штукатурка:
при применении внутри помещения обработать поверхность грунтовкой СПС Хехтгрунт или СПС Форкварц. При наружном использовании грунтовать только неразбавленным СПС Форкварц.

Существующая (старая) штукатурка:
тщательно промыть водой и обезжирить, а затем обработать СПС Форкварц.

Сыпучие основания:
основательно очистить водой и дать высохнуть. Предварительно обработать фиксирующим составом СПС Дипгрунт ОВ, а затем СПС Форкварц

Поверхности, не стойкие к воде (побелка): основательно промыть поверхность, затем обработать СПС Дипгрунт, далее обработать СПС Форкварц

Бетон:
очистить поверхность щеткой, удалить пыль, затем обработать СПС Форкварц

Газобетон, пенобетон:
предварительно обработать специальной грунтовкой, уменьшающей впитываемость, СПС Гроделмидл, дать высохнуть и затем нанести грунтовку СПС Хехтгрунт или СПС Форкварц

Гипсокартонные панели:
швы заклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать высохнуть, затем обработать СПС Форкварц

Древесноволокнистая плита (МДФ, ДВП ДСП):
удалить с поверхности пыль, изолировать грунтовкой СПС Изотек, после чего нанести СПС Форкварц

Окрашенные поверхности в хорошем состоянии:
поверхность промыть и ошкурить, удалить пыль, а затем обработать СПС Форкварц

Загрязненная поверхность (сажа, протечки, никотин, ржавчина):
промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем изолировать пятно СПС Изотек , после чего обработать СПС Форкварц

Технические данные

Связующее:
акрилатная смоляная дисперсия

Пигменты:
рутил (модификация) двуокиси титана, кварцевая крошка, наполнители

Растворитель/Разбавитель:
вода

Твердые компоненты:
87% массы

Удельный вес:
около 2,05

Уровень pH:
8 – 9

Плотность:
2,02 ± 0,05

Содержание ЛОС:
около 30 г/л

Вязкость:
вязкая жидкость

Уровень глянца:
матовый

Уровень опасности:
нет. Не горючее

Инструкции по очистке инструмента:
вода и мыло

Особенности
При необходимости перекрашивается любой воднодисперсионной краской

Хранение:
Минимально 12 месяцев в хорошо закрытой упаковке, в прохладном месте при температуре выше 0 ºС.
Не подвергать замерзанию!

Общее

Внимание:
не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +8 ºС. Не наносить в условиях дождя, снега или при прямых солнечных лучах.
Новой зацементированной поверхности дать затвердеть минимум 6 недель.
Из-за использования натуральных компонентов возможны небольшие отклонения в цвете, поэтому ведра из разных партий нужно сначала смешать друг с другом, а затем начать работу.
Работать «мокрое в мокрое».
Проветривать помещение как во время работы, так и после.
Покрытие, выполненное на акриловой основе, набирает свои эксплуатационные свойства не сразу, а в течение некоторого времени: от 2-х недель до месяца в зависимости от температуры и влажности воздуха. В этот период покрытие желательно не подвергать механическим воздействиям.
Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать попадания на кожу или глаза.
В случае попадания во внутрь или глаза обратиться к врачу.
Остатки выбрасываются в химический отвал