

**Описание:**

готовая к применению хорошо покрывающая краска для стен и потолков на основе акриловой смоляной дисперсии в воде. Для стен и потолков внутри сухих помещений

**Свойства**

- отличная укрывающая способность
- слегка моется
- слабый запах
- легко наносится
- паропроницаемая

**Цвет:**

белый, колеруется универсальными колорантами

**Подходящие основания:**

цемент, штукатурка, бетон, кирпич, гипсовые плиты, обои и т.д.

**Нанесение:**

хорошо перемешать перед использованием. Нанести 1 или 2 слоя кистью или меховым валиком. Нанося первый слой, можно развести краску максимально на 10% водой, второй слой не разбавлять

**Расход:**

около 1 л на 6 м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности

**Упаковка:**

Пластиковые ведра по 4 л, 10 л

**Время высыхания:**

при t +23°C и относительной влажности 65% около 2 часов. Готова к повторной окраске через 6 часов

**Подготовка поверхности:**

поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли, жира. Щели должны быть замазаны. Отстающие слои удалить или восстановить

**Система нанесения****Новая штукатурка:**

обработать поверхность подходящей СПС грунтовкой или использовать в качестве грунта слегка разбавленную водой краску (максимально на 10%) для стен и потолков

**Существующая штукатурка:**

промыть водой и обезжирить. Дать высохнуть. Прогрунтовать подходящей грунтовкой, например СПС Хехгрунт

**Сыпучие основания:**

тщательно промыть водой и дать высохнуть. После высыхания обработать подходящей грунтовкой

**Смывающиеся поверхности (например, побелка):**

основательно промыть водой до тех пор, пока поверхность не будет полностью чистой. После высыхания обработать подходящей фиксирующей грунтовкой, содержащей растворитель

**Бетон:**

удалить пудровый налет с помощью щетки и обезжирить

**Газо-пенобетон:**

предварительно обработать специальной грунтовкой для пористых поверхностей например СПС Грондермидл, дать просохнуть, затем нанести слой штукатурки

**Гипсокартонные плиты:**

швы заклеить специальной тканью и зашпаклевать. Дать высохнуть, затем слегка зашкурить и освободить от пыли. Обработать подходящей грунтовкой, например СПС Хехгрунт

**Древесноволокнистые плиты (МДФ, ДВП, ДСП):**

гладкие плиты ошкурить и освободить от пыли. Обработать изолирующим средством СПС Изотек

**Стойкие слои краски:**

очистить водой и обезжирить. Дать высохнуть. Глянцевые слои ошкурить, а затем удалить слой пыли

**Загрязненная поверхность (сажа, сырость, никотин, ржавчина):**

промыть водой, обезжирить и дать высохнуть. Затем обработать изолирующим средством, например СПС Изотек

**Технические данные****Связывающий состав:**

поливинилацетат - акриловая синтетическая смоляная дисперсия

**Пигменты:**

рутил (модификация) двуокиси титана и микронаполнитель

**Растворитель/Разбавитель:**

вода

**ПВХ:**

80%

**Твердые составляющие:**

42 % объёма

**Удельный вес:**

около 1,62

**Вязкость:**

Viscolab LC 3: 5 PaS

**Горючесть:**

не огнеопасно

**Мелкость дробления:**

50 микрон

**Уровень глянца:**

матовый

**Уровень опасности:**

нет. Не горючее

**Инструкции по чистке инструмента:**

вода и мыло

**Стойкость к сухому истиранию:**

по DIN 53778: 500 циклов (DIN EN 13300 – класс 4)

**Хранение:**

Минимально 12 месяцев в плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, при температуре выше 0 °C.

**Не подвергать заморозанию!**

**Общее****Внимание:**

Не использовать при t воздуха и поверхности ниже +8°C. Не наносить в условиях дождя, снега или прямых солнечных лучах.

Вновь зацементированным основаниям дать затвердеть не менее 6 недель.

Работать «мокрое в мокрое».

Покрытие, выполненное водо-

дисперсионной краской на акриловой

основе, набирает свои

эксплуатационные свойства не сразу, а

в течение некоторого времени - от двух

недель до месяца в зависимости от

температуры и влажности воздуха. В

этот период его желательно не

подвергать механическим воздействиям.

Во время работы и после проветривать

помещение.

Избегать попадания на кожу или глаза.

В случае попадания во внутрь или глаза

обратиться к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте.